

PAT-NO: JP406329793A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06329793 A

TITLE: SOLID NITROGENOUS POLYELECTROLYTE

PUBN-DATE: November 29, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

YOKOMICHI, TAISUKE

NISHINO, HITOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

OSAKA GAS CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP05118040

APPL-DATE: May 20, 1993

INT-CL (IPC): C08G073/04, C08G018/40

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the title electrolyte comprising a polymer support and a supporting electrolyte and excellent in ionic conductivity, film-forming property, processability, flexibility, adherence to an electrode, etc., by using a specific polymer as the support.

CONSTITUTION: The polyelectrolyte comprises a polymer support and a supporting electrolyte, which is a crosslinked comb polymer obtained by crosslinking a comb polymer comprising a poly(ethylene imine), as the main chain, represented by the formula

$$-(\text{NH}-\text{CH}(\text{SB})_2-\text{CH}(\text{SB})_2)_n-\text{SB}-$$

wherein n is 3 to 1×10^7 and one or more side chains each bonded

to a nitrogen atom of the main chain and represented by the formula

$$X-O-(CH_2CH_2O)_mR$$
wherein X is a group represented by the formula $O=C=N-R-NH-CO-$ where R is an arylene or alkylene; R is a lower alkyl; and m is 3-100, the number of the side chains being at least 5% of the number of all nitrogen atoms of the main chain. The crosslinking is conducted with a crosslinking agent represented by the formula

$$X-O-(CH_2CH_2O)_n-X$$
wherein n is 3-200 to such a degree that 1-95% of the nitrogen atoms of the main chain each has the crosslinked side chain.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-329793

(43)公開日 平成6年(1994)11月29日

(51)Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 8 G 73/04	NTD			
18/40	NDV			

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特願平5-118040	(71)出願人	000000284 大阪瓦斯株式会社 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号
(22)出願日	平成5年(1993)5月20日	(72)発明者	横道 泰典 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
		(72)発明者	西野 仁 大阪府大阪市中央区平野町四丁目1番2号 大阪瓦斯株式会社内
		(74)代理人	弁理士 三枝 英二 (外4名)

(54)【発明の名称】 含窒素高分子固体電解質

(57)【要約】


【構成】本発明は、高分子支持体と支持電解質とからなる高分子固体電解質において、高分子支持体が、特定のポリエチレンイミン主鎖と、ポリエチレンオキサイド系側鎖と、ポリエチレンオキサイド系架橋剤との3成分混合系樹型架橋高分子である含窒素高分子固体電解質を提供する。

【効果】本発明含窒素高分子固体電解質は、高いイオン伝導率をもち、可撓性を有し、電池、コンデンサー、エレクトロクロミック表示素子、センサー等の電気化学素子のための優れた電解質として有効である。


1

【特許請求の範囲】

【請求項1】高分子支持体と支持電解質とからなる高分子固体電解質において、高分子支持体が、式(1)



〔式中1は $3\sim 1\times 10^7$ の整数を示す〕で示されるポリエチレンイミン主鎖と、該主鎖のN位に置換する式(2)



〔式中Xは $\text{O}=\text{C}=\text{N}-\text{R}_2$ 、 $-\text{NH}-\text{CO}-$ (R_2 はアリーレン鎖もしくはアルキレン鎖である)で示されるジイソシアネート片末端反応物を、 R_1 は低級アルキル基を、 n は $3\sim 100$ の整数をそれぞれ示す〕で示されるポリエチレンオキサイド系側鎖とからなり、上記主鎖の窒素原子に対する側鎖の付加率が少なくとも5%である樹形高分子を、式(3)



〔式中Xは上記に同じであり、 n は $3\sim 200$ の整数を示す〕で示されるポリエチレンオキサイド系架橋剤で架橋させて得られる、上記主鎖の窒素原子に対する側鎖の架橋率が1~95%の架橋樹形高分子であることを特徴とする含窒素高分子固体電解質。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は含窒素高分子固体電解質、より詳しくは電池、エレクトロクロミック表示素子、エレクトロルミネッセンス表示素子、コンデンサー、センサー等の電気化学素子等に有用な上記固体電解質に関する。

【0002】

【従来の技術】電池、エレクトロクロミックデバイス、コンデンサー等の電気化学素子は、電解液を使用しているため、液漏れによる信頼性の低下や、加工性、生産性等に問題があり、之等の問題を伴わない固体電解質の研究開発が、近年活発化してきている。該固体電解質の中でも高分子固体電解質は、無機系固体電解質に比べて、軽量で可撓性を有し、成形、加工性に優れ、電極との密着性にも優れていることから、注目を集めている。

【0003】本発明者らも上記高分子電解質につき鋭意研究を重ねた結果、先に、主鎖に規則的な高次構造をとり高い極性を有するポリエチレンイミン(PEI)を用い、側鎖に低分子のポリエチレンオキサイド(PEO)をグラフトさせた高分子支持体の利用によれば、高いイオン伝導率を有すると共にフィルムキャストが可能な高分子固体電解質が得られることを見出し、この知見に係わる発明を特許出願した(特開4-270762号公報参照)。

【0004】しかしながら、上記先の出願に係わる高分子固体電解質は、更にイオン伝導率を向上させるために、適当な極性溶媒を可塑剤として混入させた場合や、70℃程度まで昇温した場合には、液化し寸法安定性

2

が損なわれる欠点があった。


【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記従来の高分子固体電解質、殊にこれに利用される高分子支持体に見られる欠点を悉く解消して、高いイオン伝導率、良好な成膜加工性、可撓性、電極との良好な密着性等を有する、斯界で要望される新しい高分子固体電解質を提供することにある。


【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者は上記目的より更に引き続き研究を重ねた結果、高分子支持体として下記特定のポリエチレンイミン主鎖とポリエチレンオキサイド系側鎖とからなる樹形高分子を所定のポリエチレンオキサイド系架橋剤により架橋させた高分子を利用する際には、上記目的に合致する高分子固体電解質が得られることを見出し、ここに本発明を完成するに至った。

【0007】即ち、本発明によれば、高分子支持体と支持電解質とからなる高分子固体電解質において、高分子支持体が、式(1)



〔式中1は $3\sim 1\times 10^7$ の整数を示す〕で示されるポリエチレンイミン主鎖と、該主鎖のN位に置換する式(2)



〔式中Xは $\text{O}=\text{C}=\text{N}-\text{R}_2$ 、 $-\text{NH}-\text{CO}-$ (R_2 はアリーレン鎖もしくはアルキレン鎖である)で示されるジイソシアネート片末端反応物を、 R_1 は低級アルキル基を、 n は $3\sim 100$ の整数をそれぞれ示す〕で示されるポリエチレンオキサイド系側鎖とからなり、上記主鎖の窒素原子に対する側鎖の付加率が少なくとも5%である樹形高分子を、式(3)



〔式中Xは上記に同じであり、 n は $3\sim 200$ の整数を示す〕で示されるポリエチレンオキサイド系架橋剤で架橋させて得られる、上記主鎖の窒素原子に対する側鎖の架橋率が1~95%の架橋樹形高分子であることを特徴とする含窒素高分子固体電解質が提供される。

【0008】以下、本発明高分子固体電解質において利用される高分子支持体につき詳述すれば、該高分子支持体はこれを構成する主鎖として、前記式(1)で示されるポリエチレンイミン(PEI)主鎖を用いる。その例としては例えば2-オキサゾリン類から合成されるポリエチレンイミン等が利用できる〔例えばMacromolecules Communications to Editor, 5, 108 (1972)参照〕。該主鎖は一般に約15~50の鎖長(式(1)中の1)を有するのが好ましい。

【0009】本発明支持体は、上記PEI主鎖と該主鎖のN位に置換する側鎖とから構成され、該側鎖は、極性解離基として機能するジイソシアネート誘導体を導入され

た前記式(2)で示されるポリエチレンオキサイド(PEO)の誘導体から構成される。該PEO系側鎖の導入は、例えば片末端が低級アルキル基(R₁)で保護され、他方の片末端が水酸基であるPEO誘導体、例えばエチレングリコールモノメチルエーテルの3量体乃至100量体等を、ジメチルスルホキシド(DMSO)等のアプロティックな溶媒中で、2, 4-ジイソシアン酸トリレン等のジイソシアン酸誘導体と、1:1モル等量で反応させることにより対応する前記式(2)で示されるPEO系誘導体を合成し、次いでこれを前記PEI主鎖 10 に対応する直鎖状PEIと反応させることにより実施できる。ここで、低級アルキル基としては、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル基等を例示できる。またジイソシアン酸誘導体としては、R₂としてトリレン、キシレン、メタキシレン等のアリーレン鎖やヘキサメチレン、トリメチルヘキサメチレン、イソホロン等の直鎖状乃至環状アルキレン鎖を有する各種の誘導体をいずれも利用できる。上記各反応の反応条件は特に限定されるものではないが、通常PEO系誘導体合成反応は、一般に室温〜80℃程度の温度下、不活性ガス雰囲気中、アプロティックな溶媒中で原料を混合することにより実施され、側鎖の導入反応は、通常100〜160℃程度の温度下、不活性ガス雰囲気中、アプロテ 15 イックな溶媒中で原料を混合することにより実施され *


*る。また、側鎖を導入するためのPEO系誘導体は、通常得られる高分子支持体の主鎖の単位ユニット100に対して5〜500程度となる割合で、直鎖状PEIに対して用いられるのが好ましく、かくして主鎖の窒素原子に対する側鎖の付加率が少なくとも5%である所望のPEI主鎖-PEO系側鎖高分子を取得できる。PEO系誘導体の使用割合が上記5よりあまりに少なすぎると側鎖の導入率が低下し、得られる高分子のイオン伝導率が低下する欠点がある。逆に上記500を上回る場合は未 20 反応物が多くなり過ぎその除去に複雑な操作を要する不利がある。

【0010】尚、上記式(2)で示されるPEO系誘導体の如き低分子量物は、それ単独では液体であるが、本発明支持体中ではこれが側鎖として存在するため、寸法安定性に優れ、またイオンの伝導に大きく寄与するPEO鎖のミクロブラウン運動が活発に行なわれることが期待できる。

【0011】かくして得られるPEI主鎖-PEO系側鎖高分子は、例えば2, 4-ジイソシアン酸トリレンを用いた場合を例にとれば、下記式(4)で示される如き 25 櫛形構造を有している。

【0012】

【化1】



【0013】式中R₁及びmは前記に同じ、a+b=1であり、95>100b/a+b>5を示す。

【0014】本発明支持体は、上記PEI主鎖-PEO系側鎖櫛形高分子を、前記式(3)で示されるポリエチレンオキサイド(PEO)系架橋剤を用いて架橋反応させることにより製造される。該PEO系架橋剤は、例えば両末端が水酸基であるPEO(n=3〜200)を、DMSO等のアプロティックな溶媒中で、2, 4-ジイソシアン酸トリレン等のジイソシアン酸誘導体の2倍モル等量と反応させることにより得られる。この反応は、前記PEO系誘導体合成反応と略同様の反応条件下に実施できる。また該架橋剤を用いたPEI主鎖-PEO系側鎖櫛形高分子の架橋反応は、前記側鎖の導入反応と略同様の反応条件下にて実施でき、PEO系架橋剤の添加量は、架橋率が5〜60%程度となるように選択される※50 40

※のが好ましい。ここで架橋率とは、主鎖の窒素原子に対する架橋剤の使用モル比(百分率)で示される。該架橋率が上記範囲を満たさない場合、即ちPEI主鎖-PEO系側鎖高分子に対するPEO系架橋剤の使用割合があまりに少なすぎる場合は、得られる高分子の機械的強度や寸法安定性が低下する傾向があり、逆に架橋剤の使用割合があまりに多すぎる場合は、高分子のイオン伝導率が低下する傾向にあり、いずれも好ましくない。

【0015】かくして上記PEO系架橋剤を利用した架橋反応によって、前記PEI主鎖-PEO系側鎖櫛形高分子のPEI主鎖に存在する未反応NH基に、該架橋剤が反応して、所望の架橋櫛形高分子支持体が形成される。

【0016】上記高分子支持体は、これに常法に従い支持電解質を含浸させることにより、高いイオン伝導率、

高温や可塑剤の添加によっても優れた成膜性を有する所望の自立性含窒素高分子固体電解質とすることができ

る。
【0017】ここで用いられる支持電解質は、特に制限されるものではなく、公知の各種のものいずれでもよい。その具体例としては、例えばp-トルエンスルホン酸、酢酸、蔞酸、ポリビニルスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、トリフルオロ酢酸、等の有機酸、リン酸、過塩素酸、チオシアン酸、テトラクロロホウ酸、ヘキサフルオロリン酸、トリフルオロ酢酸、硝酸等の無機酸等の各種酸類や之等各種酸と、例えばハロゲン、アルカリ金属、アルカリ土類金属、テトラブチルアンモニウムやテトラエチルアンモニウム等の4級アンモニウム等との反応による各種の塩類を例示できる。之等支持電解質の含浸も通常の方法に従い行なうことができる。より具体的には、例えばアセトニトリル、クロロホルム、メタノール、N、N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジエチルカーボネート等の溶媒や之等の混合溶媒に、前記高分子支持体と支持電解質とを溶解させ、得られる溶液をフィルムキャストする方法、前記高分子支持体と支持電解質とを無溶媒で均一に混合し、高分子支持体が軟化する温度で支持電解質を溶解させる方法等を例示できる。

【0018】かくして得られる本発明含窒素高分子固体電解質は、通常約 $1 \times 10^{-3} \sim 1 \times 10^{-8} \text{ S/cm}$ 程度の高いイオン伝導率(σ)を示す。

【0019】

【発明の効果】本発明含窒素高分子固体電解質は、通常約 $1 \times 10^{-3} \sim 1 \times 10^{-8} \text{ S/cm}$ 程度の高いイオン伝導率(σ)をもち、可撓性を有し、電池、コンデンサー、エレクトロクロミック表示素子、センサー等の電気化学素子のための優れた電解質として有効である。特に、本発明の固体電解質は常温でのイオン伝導率が非常に高く、充放電特性の優れた電池やコンデンサー、応答速度の早いエレクトロクロミック表示素子、発光効率の高いエレクトロルミネッセンス表示素子やセンサー等の製造に非常に有効である。

【0020】

【実施例】以下、本発明を更に詳しく説明するため、実施例及び比較例を挙げる。

【0021】

【実施例1】アルドリッチ(Aldrich)社製2-メチル-2-オキサゾリンのリビング重合体を、以下の通り加水分解してPEI主鎖を合成した[Macromolecules, 8, 390 (1975) 参照]。2-メチル-2-オキサゾリンのリビング重合開始剤としてp-トルエンスルホン酸メチルを用い、仕込みモル比は1/30とした。反応は、アセトニトリルを溶媒として不活性ガス雰囲気中で還流し、反応の終了はガスクロマトグラフィーにより決定した。

【0022】かくして得られた30量体のポリ(N-アセチルイミン)を、約100g/l等量の水溶液とし、更にこれに約900g/l等量のNaOHを加え、一昼夜還流して、主鎖に対応する直鎖状ポリエチレンイミン(PEI、30量体)を得た。

【0023】側鎖に対応するPEO誘導体として、アルドリッチ(Aldrich)社製ポリ(エチレングリコールメチルエーテル)(平均分子量=550、平均重合度=12.8)を用いた。

【0024】上記PEIへのPEO誘導体の付加を、2,4-ジイソシアン酸トリレンを用いて以下の通り行なった。即ち、ジメチルスルホキシド溶媒中、2,4-ジイソシアン酸トリレンに不活性ガス中でポリ(エチレングリコールメチルエーテル)を1:1のモル比で混合し、室温で一昼夜攪拌して、まず前記式(2)に対応する側鎖を形成し得るPEO系誘導体を合成した。

【0025】得られた反応混合溶液から未反応の2,4-ジイソシアン酸トリレンを取り除くために減圧蒸留を行ない、次いでこれにジメチルスルホキシド及び上記で合成したPEI(等量ユニット量)を順次加え、一昼夜攪拌してPEI主鎖-PEO系側鎖からなる櫛形高分子を含むジメチルスルホキシド溶液を得た。

【0026】上記で得られた高分子の側鎖の付加率は元素分析の結果から64%と判明した。

【0027】PEO系架橋剤として、アルドリッチ(Aldrich)社製ポリ(エチレングリコール)(平均分子量=1500、平均重合度=33.7)を用いた。

【0028】上記PEO系架橋剤を前記櫛形高分子に付加させた。即ち、ジメチルスルホキシド溶媒中、2,4-ジイソシアン酸トリレンに不活性ガス中でポリ(エチレングリコール)を1/2モル等量混合し、室温で一昼夜攪拌して、前記式(3)で示される架橋剤を得た。

【0029】得られた反応混合溶液から未反応の2,4-ジイソシアン酸トリレンを取り除くために減圧蒸留を行ない、次いでこれにジメチルスルホキシド及び上記で合成した櫛形高分子を順次加え、一昼夜還流して、目的の架橋櫛形高分子を含むジメチルスルホキシド溶液を得た。

【0030】得られた溶液を減圧蒸留して、反応混合物からジメチルスルホキシドを取り除き、その後残留物をアセトニトリルに溶解し、ジエチルエーテルで再沈殿させた後、同様に、メタノール、ベンゼン溶液をジエチルエーテルで再沈殿させて、目的の高分子支持体を分離精製した。

【0031】得られた高分子支持体の架橋率は、元素分析結果より、28%と判明した。

【0032】この高分子支持体を乾燥し、熱(DMSO+PC(1:1))溶液にした後、アセトニトリルに溶媒交換を行ない、高分子支持体に対して10.2重量%となる過塩素酸リチウムを溶解後、フィルムキャスト

し、一昼夜室温で乾燥し、空気で溶媒を取り除いた後、更に10時間、130℃で真空乾燥して、高分子固体電解質を調製した。

【0033】得られた高分子固体電解質の物性としてガラス転移温度とイオン伝導率(σ)を測定した。

【0034】セイコー電子工業株式会社製DSC220Cにより測定したガラス転移温度は、-48.7℃であった。

*【0035】ソーラートロン(Solartron)社製1260 IMPEDANCE/GAIN-PHASE ANALYZERにより、1Hz~10MHzの範囲で交流インピーダンスを測定し、Cole-ColePlotを得ることにより評価したイオン伝導率(σ)の温度依存性は、下記表1に示す通りであった。

【0036】

【表1】

*

温 度 (℃)	1000/T (10 ⁻³ ・K ⁻¹)	σ (S/cm)	Log [σ (S/cm)]
86.0	2.78	2.0E ⁻³	-2.7
78.4	2.84	1.6E ⁻³	-2.8
72.7	2.89	1.4E ⁻³	-2.8
66.3	2.95	1.2E ⁻³	-2.9
61.2	2.99	1.1E ⁻³	-3.0
51.9	3.08	7.6E ⁻⁴	-3.1
46.0	3.13	6.2E ⁻⁴	-3.2
39.2	3.20	4.5E ⁻⁴	-3.3
35.0	3.25	3.8E ⁻⁴	-3.4
30.2	3.30	3.0E ⁻⁴	-3.5
25.8	3.35	2.4E ⁻⁴	-3.6
21.9	3.39	1.9E ⁻⁴	-3.7
15.8	3.46	1.4E ⁻⁴	-3.9
-0.3	3.67	4.0E ⁻⁵	-4.4
-2.9	3.70	3.2E ⁻⁵	-4.5
-8.2	3.77	1.8E ⁻⁵	-4.7

【0037】該表より、本発明高分子固体電解質フィルムは、室温で 2×10^{-4} S/cmという高いイオン伝導率を示し、更にその温度依存性も低く、例えば-8℃でも 2×10^{-5} S/cmという優れた特性を示すことが明らかである。

【0038】

【実施例2】実施例1では、側鎖、架橋剤を順次添加反応させることにより、本発明高分子固体電解質のための架橋橋形高分子支持体を調製したが、本例では両者を混合状態で添加反応させて所望の高分子固体電解質のための支持体を調製した。

【0039】即ち、側鎖用PEO誘導体としてアルドリッチ(Aldrich)社製ポリ(エチレングリコールメチルエ

※-テル)(平均分子量=550、平均重合度=12.

8)を、架橋剤用PEO誘導体としてアルドリッチ(Aldrich)社製ポリ(エチレングリコール)(平均分子量=1500、平均重合度=33.7)を、それぞれ等モル量となる割合でDMSOに混合した後、混合物を2,4-ジイソシアン酸トリレンの3倍モル等量中に、不活性ガス中、15℃で滴下し、80℃で還流した。

【0040】反応の終了はガスクロマトグラフィーにより2,4-ジイソシアン酸トリレンが観測されなくなるまでとした。

【0041】得られたDMSO溶液に、実施例1と同様の手法により得られたPEI(30量体)のDMSO溶液(1/2等量ユニット量)を、不活性ガス中で滴下

し、130℃で還流し、以後実施例1と同様にして再沈殿を行ない、得られた粘張溶液をガラス基板にフィルムキャストし、140℃で一昼夜真空乾燥して、自立性の寸法安定性に優れたフィルムを得た。

【0042】上記フィルムを、過塩素酸リチウムのアセトニトリル溶液（フィルムに対し10.7重量%）で膨潤させ、再度140℃で3日間真空乾燥し、可塑剤としてプロピレンカーボネートを高分子固体電解質に対して19重量%添加して、自立性の寸法安定性に優れた高分子固体電解質を得た。

【0043】このもののイオン伝導率を実施例1と同様*

*にして測定した結果、室温で $3.2 \times 10^{-4} \text{ S/cm}$ であった。

【0044】

【実施例3】実施例2において、調製した高分子固体電解質に対する過塩素酸リチウムの添加量を種々変化させる以外は同様にして、各種の高分子固体電解質を調製した。

【0045】之等のイオン伝導率を測定した結果を、添加した過塩素酸リチウム量と共に、下記表2に示す。

【0046】

【表2】

塩濃度（重量%）	5.9	10.7	19.2
イオン伝導率 （S/cm）	9.8×10^{-5}	3.2×10^{-4}	7.3×10^{-5}

【0047】表2からも、本発明高分子固体電解質は優れたイオン伝導率を示すことが判る。

【0048】

【実施例4】実施例2と同様にして、主鎖の鎖長約2万の高分子支持体を得た。

【0049】即ち、ダウ(Dow)社製2-エチル-2-オキサゾリンポリマー（平均分子量=20万）10gを濃塩酸300ml及び蒸留水200mlの混合溶液に加え、加水分解して主鎖ポリエチレンイミンを合成した。

【0050】また上記主鎖と側鎖及び架橋剤との反応は、実施例2と同様にして、側鎖用PEO誘導体としてアルドリッチ(Aldrich)社製ポリ（エチレングリコールメチルエーテル）（平均分子量=550、平均重合度=12.8）を、架橋剤用PEO誘導体としてアルドリッチ(Aldrich)社製ポリ（エチレングリコール）（平均分子量=1500、平均重合度=33.7）を、側鎖：架橋剤=5：1（モル比）で用い、之等を2,4-ジイソシアン酸トリレン（架橋剤の7倍モル等量）と混合し、混合物を主鎖のPEI（架橋剤の2倍モル等量）と反応させることにより行なった。

【0051】得られた高分子支持体を乾燥し、熱（DM SO+PC（1：1））溶液とした後、アセトニトリルに溶媒交換し、高分子支持体に対して10.2重量%となる過塩素酸リチウムを溶解後、フィルムキャストし、一昼夜室温で乾燥空気に溶媒を取り除いた後、更に130℃で10時間真空乾燥して、所望の高分子固体電解質を得た。

【0052】このもののイオン伝導率を測定した所、室温で $3 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$ であった。

【0053】

【実施例5】実施例2と同様にして、重合度30の主鎖※50

20※PEI、平均分子量550のポリ（エチレングリコールメチルエーテル）を主骨格とする側鎖、平均分子量300（平均重合度=6.4）のポリ（エチレングリコール）を主骨格とする架橋剤からなる高分子支持体を合成した。用いたジイソシアネート類はヘキサメチレンジイソシアネートであり、それぞれの仕込み割合は、主鎖：側鎖：架橋剤：ジイソシアネート類=6：5：1：7（モル比）とした。

【0054】得られた高分子支持体を乾燥後、アセトニトリルに膨潤させ、高分子支持体に対して5.4重量%となる過塩素酸リチウムのアセトニトリル溶液を加え、溶媒を留去して、所望の高分子固体電解質を得た。

【0055】このもののイオン伝導率を測定した所、室温で $1 \times 10^{-7} \text{ S/cm}$ であった。

【0056】

【実施例6】実施例2と同様にして、重合度30の主鎖PEI、平均分子量350（平均重合度7.2）のポリ（エチレングリコールメチルエーテル）を主骨格とする側鎖、平均分子量1000（平均重合度=22.3）のポリ（エチレングリコール）を主骨格とする架橋剤からなる高分子支持体を合成した。用いたジイソシアネート類はヘキサメチレンジイソシアネートであり、それぞれの仕込み割合は、主鎖：側鎖：架橋剤：ジイソシアネート類=1：1：1：3（モル比）とした。

【0057】得られた高分子支持体を乾燥後、アセトニトリルに膨潤させ、高分子支持体に対して9.6重量%となる過塩素酸リチウムのアセトニトリル溶液を加え、溶媒を留去して、所望の高分子固体電解質を得た。

【0058】このもののイオン伝導率を測定した所、室温で $7 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$ であった。

【0059】

【実施例7】実施例2と同様にして、アルドリッチ(Aldrich)社製のポリ(エチレンイミン)(平均分子量5万~6万)主鎖、平均分子量350(平均重合度7.2)のポリ(エチレングリコールメチルエーテル)を主骨格とする側鎖、平均分子量1000(平均重合度=22.3)のポリ(エチレングリコール)を主骨格とする架橋剤からなる高分子支持体を合成した。用いたジイソシアネート類はヘキサメチレンジイソシアネートであり、そ

れぞれの仕込み割合は、主鎖:側鎖:架橋剤:ジイソシアネート類=1:1:1:3(モル比)とした。

【0060】得られた高分子支持体を乾燥後、アセトニトリルに膨潤させ、高分子支持体に対して6.1重量%となる過塩素酸リチウムのアセトニトリル溶液を加え、溶媒を留去して、所望の高分子固体電解質を得た。

【0061】このもののイオン伝導率を測定した所、室温で $2 \times 10^{-6} \text{ S/cm}$ であった。